

ACRYL MASTIC PENTRU ZIDĂRIE EXPRESS

Date tehnice :

Baza:	Dispersii acrilice
Consistența:	Pastă stabilă
Sistem de uscare:	Polimerizare fizică
Formare peliculă:	Cca. 10 minute (20°C/65% umiditate relativă)
Timpe de întărire:	2 mm / 24 h
Greutate specifică (DIN 53479):	Cca. 1,50 g/ml
Rezistență termică	-20 °C+80°C
Revenire elastică:	15 %
Distorsiune maximală:	15 %

Descriere: Mastical acrilic este un mastic monocomponent plasto-elastic pe bază de dispersii acrilice cu uscare rapida pentru utilizare interioare.

Caracteristici:

- își păstrează culoarea și este impermeabil după polimerizare
- se poate vopsi după 10 minute după aplicare
- foarte bună aderență pe majoritatea materialelor poroase.

Aplicații:

- rosturi cu mobilitate de până la 15%, umplerea fisurilor.

Ambalaj: Cartușe 300 ml. Culori: alb. Gri, maro la cerere.

Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafețe:

Tip: toate suprafețele uzuale din construcții

Starea suprafețelor: curate, uscate, fără praf și grăsimi.

Preparare suprafețe: fără.

Întotdeauna recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon.

Temperatura de aplicare: +5°C....+35°C. Nu utilizați pe timp geros sau ploios.

Curățare: cu apă imediat după utilizare

Finisare: soluție de apă cu săpun

Reparare: cu mastic acrilic.

Măsuri de protecție:

- aplicați măsurile uzuale de igienă

Observații:

Rezistență la apă după 3-4 ore.

Datele, domeniile de întrebuințare și tehnologiile de aplicare care figurează în această fișă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi cunoștințe tehnice, dar bineînțeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului și diversității materialelor. Din acest motiv instrucțiunile noastre au doar caracter informativ!