

FIX ALL CLASSIC – ADEZIV/IZOLANT

Date tehnice :

Baza:	MS Polymer® (siliconi modificați)
Consistența:	Pastă
Sistem de uscare:	Uscare datorită umidității
Formare peliculă:	Cca. 10 minute
Greutate specifică (DIN 53479):	Cca. 167 g/ml
Duritate (DIN 53505):	40 ± 5 Shore A
Timp de uscare:	2-3 mm / 24 h
Rezistență termică:	-40 °C+90°C
Revenire elastică (ISO 7389):	> 75 %
Modul elasticitate 100% (DIN 53504):	0,75 N/mm ²
Deformație maximală:	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504):	750 %

Descriere: Fix All Classic este un adeziv/izolant de înaltă calitate cu putere mare de lipire, pe bază de MS Polymer®.

Caracteristici:

- bună aplicabilitate, finisare ușoară
- putere înaltă de lipire
- permanent elastic după întărire
- vopsibil cu produse pe bază de apă

Aplicații:

- lipire și izolarea în domeniul construcțiilor
- băi și bucătării (rezistență mare la grăsimi)
- lipiri structurale ale materialelor de construcții supuse la vibrații
- izolarea rosturilor de pardoseli
- izolarea și lipirea pietrei naturale (marmură, granit, etc.)

Ambalaj: Cartușe 290 ml, 12 buc./bax, sau tub 80 ml.

Culori: alb (negru, gri, maro, bej la cerere).

Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Rezistența la agenți chimici:

Bună rezistență la apă, solvenți, uleiuri minerale, grăsimi, acizi diluați anorganici și alcalini. Slabă rezistență la solvenți aromatici, acizi concentrați, hidrocarburi clorurate.

Substraturi:

Natura: curate, fără urme de praf sau grăsimi.

Primer: suprafețele poroase necesită aplicarea în prealabil de Primer 150. Pentru unele suprafețe neporoase ar putea fi necesară aplicarea unui Activator de Suprafață.

Recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Dimensiunea îmbinării:

Lățime minimă: 2 mm (ca adeziv), 5 mm (ca izolanț)

Lățime maximă: 10 mm (ca adeziv), 30 mm (ca izolanț)

Adâncimea minimă: 5 mm (ca izolanț)

Recomandare: lățime = 2 x adâncime

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon.

Temperatura de aplicare: +5°C....+35°C

Curățare: cu « white spirt » sau acetonă imediat după utilizare

Finisare: cu soluție de apă și săpun înainte de formarea peliculei

Măsuri de protecție:

- aplicați măsurile uzuale de igienă
- consultați eticheta pentru mai multe detalii

Observații:

Fix All Classic poate fi vopsit, totuși datorită existenței unei largi varietăți de vopseluri recomandăm un test preliminar. De asemenea timpul de uscare al vopselelor pe bază de rășini alcaline poate să crească.

Datorită unei mari varietăți a substraturilor posibile recomandăm de asemenea un test de compatibilitate.

Materialele plastice în general au aplicate soluții de protecție sau folii de protecție pe care recomandăm să le îndepărtați înaintea lipirii. Pentru o aderență optimă folosirea Activatorului de Suprafață este recomandată.

Acest produs poate fi folosit ca izolanț de geamuri.

Datele, domeniile de întrebuițare și tehnologiile de aplicare care figurează în această fișă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi cunoștințe tehnice, dar bineînțeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului și diversității materialelor. Din acest motiv instrucțiunile noastre au doar caracter informativ!