

## FIX ALL HIGH TACK

### Date tehnice :

<b>Baza:</b>	MS Polymer® (siliconi modificați)
<b>Consistența:</b>	Pastă
<b>Sistem de uscare:</b>	Uscare datorită umidității
<b>Formare peliculă:</b>	Cca. 5 minute
<b>Greutate specifică (DIN 53479):</b>	Cca. 1,47 g/ml
<b>Duritate (DIN 53505):</b>	50 ± 5 Shore A
<b>Timp de uscare:</b>	3 mm / 24 h
<b>Rezistență termică:</b>	-40 °C ....+90°C după uscare
<b>Revenire elastică (ISO 7389):</b>	> 75 %
<b>Modul elasticitate 100% (DIN 53504):</b>	1,30 N/mm <sup>2</sup>
<b>Deformație maximală:</b>	± 20 %
<b>Alungirea la rupere (DIN 53504):</b>	500 %

**Descriere:** FIX ALL HIGH TACK este un adeziv/izolant de înaltă calitate, cu putere mare de prindere inițială, pe bază de MS Polymer®.

### Caracteristici:

- înalte performanțe mecanice
- combină duritatea înaltă cu puterea de lipire foarte mare
- putere de lipire inițială înaltă
- nu conține isocianați, solvenți sau siliconi
- flexibil, elastic
- nu formează bule ca siliconii (în condiții de temperaturi înalte sau în locuri umede)
- foarte ușor de aplicat și finisat
- extrudare bună chiar și la temperaturi scăzute
- stabilitate bună a culorii și rezistent UV

### Aplicații:

- lipirea și izolarea în domeniul construcțiilor
- băi și bucătării (rezistență mare la grăsimi)
- lipiri structurale ale materialelor de construcții supuse la vibrații

**Ambalaj:** Cartușe 290 ml, 12 buc./bax.

Culori: alb (negru, gri, maro, bej la cerere).

### Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Rezistența la agenți chimici:

Bună rezistență la apă, solvenți, uleiuri minerale, grăsimi, acizi diluați anorganici și alcalini.  
Slabă rezistență la solvenți aromatici, acizi concentrați, hidrocarburi clorurate.

**Substraturi:**

*Natura:* curate, fără urme de praf sau grăsimi.

*Primer:* suprafețele poroase necesită aplicarea în prealabil de Primer 150. Pentru unele suprafețe neporoase ar putea fi necesară aplicarea unui Activator de Suprafață.

Recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

**Dimensiunea îmbinării:**

*Lățime minimă:* 2 mm (ca adeziv), 5 mm (ca izolanț)

*Lățime maximă:* 10 mm (ca adeziv), 30 mm (ca izolanț)

*Adâncime maximă:* 5 mm (ca izolanț)

*Recomandare:* lățime = 2 x adâncime

**Utilizare:**

*Metoda:* pistol de silicon.

*Temperatura de aplicare:* +5°C....+35°C

*Curățare:* cu « white spirt » sau acetonă imediat după utilizare

*Finisare:* cu soluție de apă și săpun înainte de formarea peliculei

**Măsuri de protecție:**

- aplicați măsurile uzuale de igienă
- consultați eticheta pentru mai multe detalii

**Observații:**

FIX ALL HIGH TACK poate fi vopsit, totuși datorită existenței unei largi varietăți de vopseluri recomandăm un test preliminar.

Datorită unei mari varietăți a substraturilor posibile recomandăm de asemenea un test de compatibilitate.

Materialele plastice în general au aplicate soluții de protecție sau folii de protecție pe care recomandăm să le scoateți înaintea lipirii. Pentru o aderență optimă folosirea Activatorului de Suprafață este recomandată.

Acest produs poate fi folosit ca izolanț de geamuri.

Datele, domeniile de întrebuintare și tehnologiile de aplicare care figurează în această fișă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi cunoștințe tehnice, dar bineînțeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului și diversității materialelor. Din acest motiv instrucțiunile noastre au doar caracter informativ!