

SOUDAL MIR-O-BOND SILICON PENTRU LIPIT OGLINZI

Date tehnice :

Baza:	Polisiloxan
Consistența:	Pastă stabilă
Sistem de uscare:	Uscare datorită umidității atmosferice
Formare peliculă:	Cca. 30 minute (20°C/65% umiditate relativă)
Timp de întărire:	1 mm / 24 h
Duritate (DIN 53505):	20±3 Shore A
Greutate specifică (DIN 53479):	Cca. 1,5 g/ml (transp.)
Rezistență termică	-40 °C+150°C
Revenire elastică (ISO 7389):	> 90 %
Distorsiune maximală:	25 %
Modul elasticitate 100% (DIN 53504):	0,30 N/mm ²
Tensiune maximală (DIN 53504):	1,0 N/mm ²
Elongația la rupere (DIN 53504):	700 %

Descriere: Siliconul pentru lipit oglinzi un izolanț/adeziv de înaltă calitate monocomponent cu baza silicon.

Caracteristici:

- ușor de aplicat
- nu atacă pelicula de pe spatele oglinzii
- rămâne elastic după întărire
- foarte bună aderență la majoritatea materialelor

Aplicații:

- lipirea oglinzilor pe suprafețele neregulate
- lipirea pereților din oglinzi
- izolarea pereților din oglinzi

Ambalaj: Cartușe 310 ml. **Culori:** gri deschis.

Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafețe:

Tip: toate suprafețele uzuale din construcții

Starea suprafețelor: curate, uscate, fără praf și grăsimi.

Preparare suprafețe: aplicați Primer 150 pentru suprafețe poroase – fără primer pe suprafețe neporoase.

Întotdeauna recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon.

Temperatura de aplicare: +5°C....+30°C

Curățare: cu « white spirt » imediat după utilizare

Finisare: soluție de apă cu săpun

Reparare: cu silicon de lipit oglinzi

Dimensiunea îmbinării:

Lățime minimală: 10 mm

Adâncimea minimală: 3 mm

Recomandare: pentru pereții din oglinzi folosiți despărțitoare pentru susținere

Măsuri de protecție:

- aplicați măsurile uzuale de igienă
- datorită varietății largi de oglinzi recomandăm un test de compatibilitate (test cu acetona).
- oglinzile necesită sprijin până la întărirea adezivului. Timpul de susținere depinde de greutatea și dimensiunile oglinzii și de cantitatea de adeziv aplicată.

Observații:

Neutru din punct de vedere chimic (pH=7).

Datele, domeniile de întrebuintare și tehnologiile de aplicare care figurează în această fișă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi cunoștințe tehnice, dar bineînțeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului și diversității materialelor. Din acest motiv instrucțiunile noastre au doar caracter informativ!